

Фольга для цехов отделки



ОПИСАНИЕ

Фольга для цехов отделки, т.е. фольга толщиной 40 мкм и менее, имеет характерные свойства изделий из алюминия и его сплавов. К ним относятся **прекрасные барьерные свойства**, низкий вес, санитарно-гигиеническая безвредность и химическая стойкость на воздухе.

Для оценки пригодности для контакта с пищевыми продуктами является решающим соответствие химического состава EN 602, а также соответствие замасливающих препаратов, использованных для проката, 21 CFR 178.3910 (FDA).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Упаковочные материалы для пищевой промышленности (обертки для шоколада и конфет, обертки для масла, жиров, творога и мороженых изделий) и табачной промышленности (внутренние упаковки пачек сигарет).
- Фольга блистр для фармацевтики.
- Алюминиевые миски.

СТАНДАРТНО ВЫПУСКАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал согл. EN 573-3	Состояние согл. EN 546-2
EN AW-1050A [Al 99,5]	O, H18
EN AW-1200 [Al 99,0]	O, H18
EN AW-8011A [Al FeSi(A)]	O, H18

СТАНДАРТНО ВЫПУСКАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип фольги	Толщина [мкм]	Ширина [мм]
Односторонняя блестящая	6 - 40	280 - 1 000

Конкретная ширина поставляемой фольги всегда зависит от возможности включить ее в последовательности резки проката различной ширины. Поэтому всегда необходимо проконсультироваться в отношении ширины фольги с торговым представителем.

Допуск ширины в соответствии с EN 546-3.

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР РУЛОНА

Внутренний диаметр стальной трубки [мм]	Максимальный внешний диаметр намотанного рулона [мм]
70	450
76	450
150	780

Выступ трубки:

Рулоны по всей ширине проката (т.е. 880 - 1 050 мм) имеют по обеим сторонам выступ трубки согласно договоренности.

Рулон, который получается при делении (другой ширины), имеет выступ трубки 4 мм с каждой стороны.

Соединения на фольге образуются посредством ультразвуковой сварки.

Блестящая сторона у односторонне блестящей фольги в зависимости от пожелания заказчика может быть как внутри, так и снаружи обмотки.

Требования в отношении каких-либо отклонений от вышеуказанной спецификации для отдельных партий необходимо обсудить с торговым представителем.

AL INVEST Břidličná, a.s. / Bruntálská 167 / CZ-793 51 Břidličná / Чешская Республика ■ Тел: +420 554 221 111 / Факс: +420 222 706 / e-mail: info@alinvest.cz

www.alinvest.cz



ALINVEST